

FRAME BAND



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΉ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΕΡΜΗΤΙΚΟ

Αδιάβροχο στον αέρα και το νερό, διακόπτει πιθανές ακουστικές γέφυρες στη διασταύρωση δομής-κουφώματος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Χάρη στην αυτοκόλλητη ταινία, η εγκατάσταση είναι εύκολη και ακριβής χωρίς την ανάγκη για επιπλέον κόλλες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	μετατροπή USC
Ταξινόμηση	DIN 18542	BG 1	-
Διαπερατότητα στον αέρα (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN ISO 12572	εσωτερικό: 25 m εξωτερικό: 0,5 m	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Συμβατότητα με άλλα οικοδομικά υλικά	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Αντοχή σε ακτινοβολία UV και άσχημες καιρικές συνθήκες	DIN 18542	σύμφωνα με την κατηγορία BG 1	-
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B1	-
Ηχομόνωση των διαρροών R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Θερμική αντοχή		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές EnEV και RAL, εξασφαλίζει επίσης μια υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Σφραγίζει αποτελεσματικά κάθε τύπο σχισμής μεταξύ 2 και 10 mm, αποθώντας τα νερά από τις έντονες βροχοπτώσεις.