


TERMI FLOOR

CE
EN 13967

VÍZSZIGETELŐ MEMBRÁN ALAPOKHOZ,
TERMESZEK ELLENI VÉDELEMMEL

ÖSSZETÉTEL

- 1 egyetlen réteg: alacsony sűrűségű PE réteg



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Grammsúly	EN 1849-2	150 g/m ²	0.49 oz/ft ²
Vastagság	EN 1849-1	0,15 mm	6 mil
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	10/10 N/10 mm	5.7/5.7 lbf/in
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	200/50 %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	40/40 N	9/9 lbf
Ellenállás statikus terheléssel szemben	-	5 N	1.12 lbf
Ütési ellenállás	EN 12691	200 mm	7.87 in
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Vízállóság:			
- lúgok jelenlétében	EN 1847/EN 1928	megfelel	-
- mesterséges öregítés után	EN 1296/EN 1928	megfelel	-
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	F osztály	-
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/80 °C	-40/176 °F
Légzárás	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Hővezető képesség (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Fajhő	-	1800 J/(kg·K)	-
Sűrűség	-	kb. 1000 kg/m ³	kb. 62 lbf/ft ³
Termeszek elleni védelem	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 év	-

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 04.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	ragasztószalag [m]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	10	82	807	48

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK



3a SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b ROTHOBLAAS TAPE

4a OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

4b PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER