

PRIMER

SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU BENZI ADEZIVE ACRILICE



DISCRET

Datorită amestecului în dispersie acrilică, fără solvenți, produsul este transparent.

PRACTIC

Gata de utilizare, compensează neuniformitățile de pe suprafețele aspre și garantează o uscare rapidă.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Compoziție	dispersie acrilică fără solvenți	-
Densitate	cca. 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Vâscozitate	cca. 1700 mPa·s	-
Timp necesar pentru uscare 20 °C/50% RH	circa 15 min	-
Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Rezistență la temperatură după uscare	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (procedură de testare GEV)	EC1 plus	-
Clasificare VOC Franța	A+	-
Temperatură de transport	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾Păstrați produsul la loc uscat și verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice; EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	acoperire [mL/m ²]	conținut [US fl oz]	acoperire [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



AMBALARE

Noul ambalaj permite o aplicare imediată, fără a fi necesare alte ustensile.

CU ÎNCHIDERE

Capacul sigilează etanș ambalajul, asigurând o mai mare durată a produsului și împiedicând surgerile accidentale în timpul transportului.