

MS SEAL

SIGILANT MS POLIMER DE ÎNALTĂ ELASTICITATE



EN 15651-1

SE POATE VOPSI

Posibilitate de acoperire cu vopsea, folosind vopselele pe bază de apă utilizate de obicei în construcții.

EFICIENT

MS SEAL, pur, monocomponent, cu tendință de contracție aproape nulă și elasticitate sporită, o soluție pentru garantarea etanșeității la aer, în cazul sigilării la vedere chiar și pentru îmbinările supuse la mișcare.



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Clasificare	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Densitate	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Durabilitate	EN 15651	promovat	-
Timp de maturare a suprafeței 20 °C/50% RH	-	circa 20 min	-
Viteză de întărire 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Rezistență la temperatură	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Temperatură de aplicare (cartuș, mediu și suport)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Duritate Shore A	DIN 53505	25	-
Alungire la rupere	ISO 8339	400%	-
Alungire la tracțiune după imersia în apă	ISO 10590	nicio încovoiere	-
Proprietăți de tracțiune sub pretensionare prelungită la -30 °C	EN ISO 8340	nicio încovoiere	-
Revenire elastică	ISO 7389	> 70%	-
Rezistență la alunecare	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Emisii VOC	EN 16516	foarte reduse	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Sigilant nestructural, pentru elemente de fațadă, de uz intern și extern, inclusiv pentru zone cu climă rece.

⁽²⁾Păstrați produsul la loc uscat și acoperit. Verificați data de fabricație indicată pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere. EUH212 Atenție! În timpul folosirii se pot forma pulberi respirabile periculoase. Evitați inhalarea pulberilor. EUH208 Conține CAS 1760-24-3 și CAS 2768-02-7. Poate provoca reacții alergice.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut [mL]	conținut [US fl oz]	culoare	versiune	
MSSEALWHI600	600	20.29	alb	cartuș moale	12
MSSEALGRE600	600	20.29	gri	cartuș moale	12



PERFORMANȚE

Excelentă rezistență la îmbătrânire și la raze UV. Clasificat ca sigilant nestructural pentru elemente de fațadă, de uz intern și extern, inclusiv în zone cu climă rece (tip F-EXT-INT-CC) conform prevederilor standardului EN 15651-1.

SIGUR

Sigilant monocomponent universal, ideal pentru lipirea și sigilarea celor mai răspândite materiale de construcție. Potrivit și pentru sigilarea pereților sau pardoselilor din încăperile destinate prelucrării sau preparării produselor alimentare.