

SMART FOAM

TESNILNA PENA ZA SPLOŠNO UPORABO

IZJEMNO NIZKE EMISIJE

Združljivost z uporabo v notranjih prostorih je preizkušena in certificirana z oznako EC1 plus.

NADZOROVANO RAZTEZANJE

Posebna formula omejuje raztezanje pene po nanosu, kar zagotavlja, da ta ne povzroča prekomernega pritiska na lepljene elemente.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Čas, potreben za nastanek površinskega filma pri 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 min	-
Čas do rezanja pri 23 °C / 50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	-
Čas, potreben za popolno strditev pri 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Temperaturna odpornost po strjevanju	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Temperatura za vgradnjo (okolica in podlaga)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Termična prevodnost (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Reakcija na ogenj	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B3 F	- -
Emicode	preskusni postopek GEV	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura transporta	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾Navedene vrednosti se lahko spreminjajo glede na debelino nanosa izdelka in glede na specifične lastnosti nanosa: temperatura, vlaga, prezračevanje, vpojnost podlage.
⁽²⁾Izdelek hranite v pokončnem položaju v suhem, zaprtem prostoru. Preverite rok uporabe, ki je natisnjen na kartuši.

🗑️ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4.Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2.Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	izkoristek [L]	vsebina [US fl oz]	izkoristek [US gal]	kartuša	verzija	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminij	pištola	12



RAZMERJE KAKOVOST - CENA

Predstavlja dober kompromis med zmogljivostjo, elastičnostjo in ceno in zagotavlja oprijem in neprepustno zatesnitev.

UNIVERZALEN

Večnamenska rešitev za zapolnjevanje praznin, kot so spoji, prostorov okoli cevi in različnih drugih odprtín.