

MS SEAL

ZELO ELASTIČNA TESNILNA MASA IZ MS POLIMERA

MOŽNOST BARVANJA

Možnost barvanja z barvami na vodni osnovi, ki se običajno uporabljajo v gradbeništvu.

UČINKOVITO

MS SEAL, čist, enokomponenten, skoraj brez krčenja in z visoko stopnjo elastičnosti, ponuja alternativo za zrakotesnost pri vidnem tesnjenju tudi gibljivih spojev.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Uvrstitev	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Gostota	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Obstojnost	EN 15651	presežek	-
Čas, potreben za površinsko povezovanje pri 20 °C/50% RH	-	pribl. 20 min	-
Hitrost strjevanja pri 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Trdota Shore A	DIN 53505	25	-
Raztezek pri pretrgu	ISO 8339	400%	-
Natezni raztezek po potopitvi v vodo	ISO 10590	brez pogrezanja	-
Natezne lastnosti pri podaljšani napetosti pri temperaturi -30 °C	EN ISO 8340	brez pogrezanja	-
Prožnostni modul	ISO 7389	> 70%	-
Odpornost proti drsenju	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Nestrukturna tesnilna masa za elemente fasade, zunanjo in notranjo uporabo, tudi na območjih s hladnim podnebjem.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru. Preverite rok uporabe, ki je naveden na kartuši.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. EUH212 Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Izogibajte se vdihavanju prahu. EUH208 Vsebuje CAS 1760-24-3, CAS 2768-02-7. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	barva	verzija	
MSSEALWHI600	600	20.29	bela	mehka kartuša	12
MSSEALGRE600	600	20.29	siva	mehka kartuša	12



UČINKOVITO

Odlična obstojnost na staranje in odpornost na UV-žarke. Razvrščena kot nestrukturna tesnilna masa za elemente fasade, zunanjo in notranjo uporabo, tudi na območjih s hladnim podnebjem (vrsta F-EXT-INT-CC) v skladu s standardom EN 15651-1.

VAREN

Enokomponentna tesnilna masa, idealna za lepljenje in tesnjenje najpogostejših gradbenih materialov. Primeren je tudi za tesnjenje sten ali tal v prostorih, ki se uporabljajo za predelavo ali pridelavo hrane.