

PRIMER

UNIVERZALNA PODLOGA ZA LJEPLJIVE AKRILNE TRAKE



DISKRETNOST

Proizvod je proziran zahvaljujući smjesi u akrilnoj disperziji bez otapalā.

PRAKTIČNO

Proizvod je spreman za upotrebu i ispravlja nepravilnosti hrapavih površina i jamči brzo sušenje.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	akrilna disperzija bez otapalā	—
Gustoća	oko 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Viskoznost	oko 1700 mPa·s	—
Vrijeme potrebno za sušenje 20 °C / 50 % r. v.	oko 15 min	—
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (postupak ispitivanja GEV)	EC1 plus	—
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	—
Temperatura transporta	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾ Skladištite proizvod na suhom mjestu i provjerite datum proizvodnje na ulošku.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Sadržava CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Mogu nastati alergijske reakcije. EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [mL/m ²]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



PAKIRANJE

Novom ambalažom omogućuje se neposredno polaganje bez potrebe za drugim alatima.

MOŽE SE ZATVORITI

Čepom se ambalaža hermetički zatvara kako bi se zajamčila dulja trajnost proizvoda i spriječila slučajna izlivanja tijekom transporta.