

SMART FOAM

BRTVENA PJENA ZA GENERALNU UPOTREBU

IZNIMNO NISKE RAZINE EMISIJA

Kompatibilnost za upotrebu u unutarnjim prostorima ispitala se i certificirala prema oznaci EC1 plus.

KONTROLIRANO ŠIRENJE

Posebnom formulom ograničava se rastezanje nakon nanošenja pjene jamčeći da se ne stvara dodatni pritisak na zalijepljene elemente.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Vrijeme oblikovanja filma 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	–	≤ 10 min	–
Vrijeme smika 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	–
Vrijeme potrebno za potpuno stvrdnjavanje 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	–	24 h	–
Otpornost na temperaturu nakon stvrdnjavanja	–	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Temperatura primjene (uložak)	–	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Temperatura primjene (okolina i potpora)	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Reakcija na požar	DIN 4102-1 EN 13501-1	razred B3 F	– –
Emicode	postupak ispitivanja GEV	EC1 plus	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatura transporta	–	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Izraženi podaci mogu se mijenjati ovisno o debljini upotrijebljenog proizvoda i specifičnim uvjetima polaganja: temperatura, vlažnost, ventilacija i sposobnost upijanja temelja.
⁽²⁾ Skladištite proizvod u okomitom položaju na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak [L]	sadržaj [US fl oz]	učinak [US gal]	uložak	inačica	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	aluminij	pištolj	12



OMJER CIJENE I KVALITETE

Predstavlja dobar kompromis između izvedbe, elastičnosti i cijene jamčeći prijanjanje i zrakotijesnost.

UNIVERZALNO

Višenamjensko rješenje za punjenje praznina kao što su spojevi, intersticiji oko cijevi i prostori općenito.