

MS SEAL



POLIMERNA BRTVENA MASA MS VELIKE ELASTIČNOSTI

MOŽE SE LAKIRATI

Može se lakirati bojama na bazi vode koje se obično upotrebljavaju u građevini.

UČINKOVITO

Čist i jednokomponentan MS SEAL s gotovo nepostojećim povlačenjem i povećanom elastičnošću pruža alternativu za jamčenje otpornosti na zrak ako je riječ o izloženom brtvljenju čak i spojeva koji podliježu pomicanju.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Razvrstavanje	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	–
Gustoća	–	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Trajnost	EN 15651	zadovoljeno	–
Vrijeme površinskog umrežavanja 20 °C / 50 % r. v.	–	oko 20 min	–
Brzina stvrdnjavanja 20 °C / 50 % r. v.	–	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Tvrdoća Shore A	DIN 53505	25	–
Istezanje do kidanja	ISO 8339	400%	–
Zatežno istezanje nakon uranjanja u vodu	ISO 10590	bez ulegnuća	–
Svojstvo vlakna pod produljenim predzatezanjem pri -30 °C	EN ISO 8340	bez ulegnuća	–
Elastično vraćanje	ISO 7389	> 70%	–
Otpornost na klizanje	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Nekonstrukcijska brtvena masa za fasadne elemente, vanjsku i unutarnju upotrebu čak i u područjima s hladnim klimama.

⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev. EUH212 Pažnja! Tijekom upotrebe mogu nastati opasne prašine koje se mogu udisati. Izbjegavajte udisanje prašine. EUH208 Sadržava CAS 1760-24-3 i CAS 2768-02-7. Može nastati alergijska reakcija.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	inačica	
MSSEALWHI600	600	20.29	bijela	mekani uložak	12
MSSEALGRE600	600	20.29	siva	mekani uložak	12



IZVEDBA

Odlična otpornost na starenje i ultraljubičasto (UV) zračenje. Razvrstava se kao nekonstrukcijsko brtвило za fasadne elemente za vanjsku i unutarnju upotrebu čak i u područjima s hladnim klimama (vrste F-EXT-INT-CC) prema normi EN 15651-1.

SIGURNO

Jednokomponentno univerzalno brtвило idealno za lijepljenje i brtvljenje najčešćih građevnih materijala. Proizvod je prikladan i za brtvljenje zidova ili podova prostora namijenjenih za obradu ili pripremu prehrambenih proizvoda.