

# MULTI BAND UV

## UV SUGARAKNAK ELLENÁLLÓ KÜLÖNLEGES SZALAG MAGAS TAPADÁSSAL

### MULTIFUNKCIÓS ÉS PUHA

Rendkívül alakítható, tökéletesen tapad a bonyolult csomóponti kialakításokban is, rendkívül könnyedén lezárja azokat, mintha szövet lenne. Egyszerűen alkalmazható, nagyon különböző felhasználási módokra mind az éghajlat, mind az építési módok tekintetében. Lezár minden külső és belső elemet hideg és meleg éghajlaton, áttört és tömör burkolaton. Kiegészíti a homlokzatok tömítési és tűzvédelmi igényeit.

### MONOLIT ÉS TŰZÁLLÓ

A B-s1,d0 tűzállóság és az EN 13501-1 szerinti égésgátlás miatt ez az egyik legjobban teljesítő szalag a piacon.

Monolit szerkezetének köszönhetően kiváló ellenállást garantál a légköri és vegyi anyagokkal szemben azokon az építőelemeken, amelyekre alkalmazzák.

### ÁLLANDÓ UV-STABILITÁS

Kültéren alkalmazva tartósan stabil és ellenáll az UV sugárzásnak. A homlokzaton a TRASPIR EVO UV család monolit membránjaival kombinálva az esztétikai eredmény maximális.

## ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: 3 rétegű monolit membrán, amely nagyon ellenáll az UV sugárzásnak
- 2 ragasztó: oldószermentes akril diszperzió
- 3 elválasztóréteg: PP-film

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD        | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] |    |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|
| MULTIUV60  | 60        | 25       | 2,4       | 82        | 10 |
| MULTIUV360 | 360       | 50       | 14,2      | 164       | 1  |



## PRAKTIKAI ÉS VERSATILITÁS

A két elérhető változat, a szalag és a csík, lehetővé teszi a gyors és egyszerű felszerelést, miközben biztosítja a maximális tömítettséget.

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                                                                                                                  | szabvány   | érték           | USC units    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Vastagság                                                                                                                                    | EN 1849-2  | 0,7 mm          | 28 mil       |
| Páraáteresztés (Sd)                                                                                                                          | EN 1849-2  | 0,2 m           | 17.5 US Perm |
| Vízállóság                                                                                                                                   | EN 1928    | megfelel        | -            |
| Húzószilárdság MD/CD(*)                                                                                                                      | EN 12311-1 | 150/110 N/50 mm | 17/13 lb/in  |
| Alakváltozás MD/CD(*)                                                                                                                        | EN 12311-1 | 90/90 %         | -            |
| Időjárási tényezőknek kitettség végleges bevonat nélkül                                                                                      | -          | 12 hónapig      | -            |
| UV-sugárzással szembeni stabilitás max. 30 mm széles átlapolások esetén, amelyek a felület legfeljebb 20%-át hagyják szabadon <sup>(1)</sup> | -          | állandó         | -            |
| Tűzállósági besorolás(*)                                                                                                                     | EN 13501-1 | B-s1,d0         | -            |
| Hőmérséklet-ellenállás                                                                                                                       | -          | -30/+120 °C     | -22/248 °F   |
| Felviteli hőmérséklet                                                                                                                        | -          | +5/+30 °C       | 41/95 °F     |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(2)</sup>                                                                                                          | -          | +5/+35 °C       | 41/77 °F     |
| Oldószerek jelenléte                                                                                                                         | -          | nem             | -            |

(\*)Membrán támaszték tulajdonságai.

<sup>(1)</sup>A membrán nem alkalmas a pangó víznek való, húzamos ideig tartó ellenállásra.

<sup>(2)</sup>A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 12 hónapig.

## TRASPIR EVO UV ADHESIVE

UV-SUGÁRZÁSNAK ELLENÁLLÓ, ÖNTAPADÓ, LÉGÁTERESZTŐ  
MONOLIT MEMBRÁN



- Öntapadó és monolit
- Tűzálló, védi az épületet
- Állandó UV-stabilitás
- Vízálló és páraáteresztő

| KÓD  | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TUVA | 1,45     | 50       | 72,5                   | 4' 9 1/8" | 164       | 780                     | 16                                                                                   |

Részletesebb leírást a "SZALAGOK, MEMBRÁNOK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS TŰZVÉDELEM" c. katalógusban talál, látogasson el a [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com) weboldal "Katalógusok" szekciójára.



## VAKOLHATÓ

A szalagszövet a nem szőtt felső felületnek köszönhetően kül- és beltéren is vakolható.