

MULTI BAND UV

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIANJANJA OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

VIŠEFUNKCIONALNOST I MEKOĆA

Proizvod se može iznimno dobro modelirati i savršeno se prianja na najteža čvorišta zabrtvljujući ih iznimno jednostavno kao da je riječ o tkanini. Jednostavno se nanosi i može se upotrebljavati u veoma različitim kontekstima radi prilagođavanja klimi ili načinu gradnje. Brtvi bilo koji vanjski i unutarnji element u toplim i hladnim klimama, na neprozirnoj i prozirnoj ovojnici. Ispunjava zahtjeve za brtvljenjem i protupožarnom zaštitom fasada.

MONOLITAN PROIZVOD OTPORAN NA POŽAR

Zahvaljujući reakciji na požar razreda B-s1,d0 i sposobnosti usporavanja plamena prema normi EN 13501-1, jedna je od najučinkovitijih traka na tržištu.

Zahvaljujući monolitnoj strukturi, jamči izvrsnu otpornost na atmosferske uvjete i kemijska sredstva na građevnim elementima na koje se nanosi.

TRAJNA STABILNOST NA UV ZRAKE

S obzirom na to da se nanosi izvana, proizvod obilježavaju trajne stabilnost i otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje. Estetski rezultat na fasadi maksimalan je ako se kombinira s monolitnim membranama obitelji TRASPIR EVO UV.



100% UV
RESISTANCE



CAN BE
PLASTERED



DURABILITY



SASTAV

- 1 **supporto:** troslojna monolitna membrana iznimno otporna na ultraljubičasto (UV) zračenje
- 2 **ljepilo:** akrilna disperzija bez otapala
- 3 **slaj za odvajanje:** film od materijala PP

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10
MULTIUV360	360	50	14.2	164	1



PRAKTIČNOST I PRILAGODLJIVOST

Dvije dostupne verzije, traka i vrpca, omogućuju brzo i jednostavno postavljanje osiguravajući maksimalno brtvljenje.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Otpornost na vlak MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Istezanje MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima bez završne obloge	–	12 mjeseci	–
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake sa spojevima širine do 30 mm kojima se otkriva maksimalno 20 % površine ⁽¹⁾	–	trajno	–
Reakcija na požar(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+120 °C	-22/248 °F
Temperatura primjene	–	+5/+30 °C	41/95 °F
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+35 °C	41/77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(*)Svojstvo potpore membrani.

⁽¹⁾Membrana nije prikladna za prisutnost stajaće vode tijekom duljih razdoblja.

⁽²⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

PAROPROPUSNA MONOLITNA SAMOLJEPLJIVA MEMBRANA
OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE



- Samoljepljiva i monolitna membrana
- Otpornost na požar, zaštita građevine
- Trajna stabilnost na UV zrake
- Vodonepropusnost, propusnost na paru

KOD	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TUVA	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16

Za više informacija pogledajte katalog "TRAKE, MEMBRANE, BRTVENE MASE I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA"; posjetite odjeljak "Katalozi" na web stranici www.rothoblaas.com.



MOŽE SE ŽBUKATI

Tkanina trake može se žbukati i u otvorenom i u zatvorenom zahvaljujući gornjoj površini od netkane tkanine.