

MS SEAL



MS ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΦΟΜΕΝΟ

Υπερεπικάλυψη με υδροχρώματα που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κατασκευές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το MS SEAL, καθαρό, ενός συστατικού, με σχεδόν μηδενική συστολή και υψηλή ελαστικότητα, προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τη διασφάλιση της στεγανότητας στον αέρα στην περίπτωση ορατής σφράγισης ακόμη και συνδέσμων που υπόκεινται σε κίνηση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Ταξινόμηση	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Πυκνότητα	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Ανθεκτικότητα	EN 15651	υπέρβαση	-
Χρόνος επιφανειακής διασταυρούμενης ζεύξης 20 °C/50% RH	-	περ. 20 min	-
Ταχύτητα σκλήρυνσης 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, περιβάλλον και υποστήριγμα)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Σκληρότητα Shore A	DIN 53505	25	-
Επιμήκυνση σε θραύση	ISO 8339	400%	-
Επιμήκυνση σε εφελκυσμό μετά από βύθιση στο νερό	ISO 10590	καμία υποχώρηση	-
Ιδιότητα εφελκυσμού υπό παρατεταμένη προένταση στους -30 °C	EN ISO 8340	καμία υποχώρηση	-
Ελαστική επιστροφή	ISO 7389	> 70%	-
Αντοχή στην κύλιση	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E	-
Εκπομπές VOC	EN 16516	πολύ χαμηλές	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+