


# VAPOR 150

## PAROZÁBRANA



### SLOŽENÍ

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: parobrzdná fólie z PP
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP



### TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vlastnosti                               | norma              | hodnota                                       | USC units                           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramáž                                   | EN 1849-2          | 150 g/m <sup>2</sup>                          | 0.49 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Tloušťka                                 | EN 1849-2          | 0,5 mm                                        | 20 mil                              |
| Přenos vodní páry (Sd)                   | EN 1931            | 13 m                                          | 0.269 US Perm                       |
| Pevnost v tahu MD/CD                     | EN 12311-2         | > 250/200 N/50 mm                             | 29/23 lbf/in                        |
| Prodloužení MD/CD                        | EN 12311-2         | > 35/40 %                                     | -                                   |
| Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD | EN 12310-1         | > 130/150 N                                   | 29/34 lbf                           |
| Nepropustnost pro vodu                   | EN 1928            | vyhovující                                    | -                                   |
| Odolnost vůči vodní páře:                |                    |                                               |                                     |
| - po umělém zestárnutí                   | EN 1296/EN 1931    | vyhovující                                    | -                                   |
| - za výskytu zásad                       | EN 1847/EN 12311-2 | npd                                           | -                                   |
| Reakce na oheň                           | EN 13501-1         | třída E                                       | -                                   |
| Odolnost proti průchodu vzduchu          | EN 12114           | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Teplotní odolnost                        | -                  | -20/80 °C                                     | -4/176 °F                           |
| UV stabilní <sup>(1)</sup>               | EN 13859-1/2       | 336h (3 měsíce)                               | -                                   |
| Tepelná vodivost (λ)                     | -                  | 0,3 W/(m·K)                                   | 0.17 BTU/h·ft·°F                    |
| Měrné teplo                              | -                  | 1800 J/(kg·K)                                 | -                                   |
| Hustota                                  | -                  | cca 300 kg/m <sup>3</sup>                     | cca 19 lbf/ft <sup>3</sup>          |
| Faktor odolnosti proti páře (μ)          | -                  | cca 26000                                     | cca 65 MNs/g                        |
| VOC                                      | -                  | irelevantní                                   | -                                   |
| Vodní sloup                              | ISO 811            | > 250 cm                                      | > 98 in                             |

<sup>(1)</sup> Údaje ze zkoušek stárnutí v laboratoři nemohou reprodukovat nepředvídatelné příčiny degradace výrobku ani zohlednit namáhání, kterému bude výrobek během své životnosti vystaven. Pro zajištění integrity doporučujeme omezit dobu vystavení povětrnostním vlivům během fáze výstavby na maximálně 3 týdnů.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03

### KÓDY A ROZMĚRY

| KÓD    | popis        | pásy | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |    |
|--------|--------------|------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----|
| V150   | VAPOR 150    | -    | 1,5      | 50       | 75                     | 5         | 164       | 807                     | 30 |
| VTT150 | VAPOR 150 TT | TT   | 1,5      | 50       | 75                     | 5         | 164       | 807                     | 30 |