

SMART FOAM

MEHRZWECK-DICHTSCHAUM



ÄUSSERST GERINGE EMISSIONEN

Kompatibilität für Innenbereiche EC1 PLUS getestet und zertifiziert.

KONTROLLIERTE EXPANSION

Die spezielle Formel begrenzt die Ausdehnung des Schaums nach dem Auftragen und stellt sicher, dass die verklebten Elemente nicht übermäßig druckbelastet werden.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Hautbildungszeit 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 min	-
Schnittzeit 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 min	-
Zeit bis zur vollständigen Aushärten 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Temperaturbeständigkeit nach der Aushärtung	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Verarbeitungstemperatur (Kartusche)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Material)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Brandverhalten	DIN 4102-1	Klasse B3	-
	EN 13501-1	F	-
Emicode	Prüfverfahren GEV	EC1 Plus	-
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	-
Lagertemperatur ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Transporttemperatur	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Die angegebenen Daten können je nach Stärke des aufgetragenen Produkts und der spezifischen Auftragsbedingungen, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und Aufnahmefähigkeit des Untergrunds, variieren.

⁽²⁾ Das Produkt stehend an einem trockenen und überdachten Ort lagern. Das Herstellungsdatum auf der Kartusche prüfen.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Inhalt [mL]	Ergiebigkeit [L]	Inhalt [US fl oz]	Ergiebigkeit [US gal]	Kartusche	Version	
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	Aluminium	Pistole	12



PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Ein guter Kompromiss zwischen Leistung, Elastizität und Preis, wobei Haftung und Abdichtung garantiert werden.

UNIVERSELL

Mehrzwecklösung zum Füllen von Hohlräumen wie Verbindungen, Fugen um Rohre und Löcher im Allgemeinen.