


VAPOR NET 110



DAMPFBREMSE MIT VERSTÄRKUNGSGEWEBE

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 obere Schicht: dampfbremsende PE-Folie
- 2 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus PE
- 3 untere Schicht: Vliesstoff aus PP



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	110 g/m ²	0.36 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-2	0,3 mm	12 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	5 m	0.7 US Perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-2	> 200/250 N/50 mm	23/29 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-2	> 25/25 %	-
Nagelreifestigkeit MD/CD	EN 12310-1	> 170/170 N	38/38 lbf
Wasserundurchlssigkeit	EN 1928	konform	-
Widerstand gegen Wasserdampfdurchlssigkeit:			
- nach knstlicher Alterung	EN 1296/EN 1931	konform	-
- Alkalibestndigkeit	EN 1847/EN 12311-2	k. A.	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Temperaturbestndigkeit		-40/80 °C	-40/176 °F
UV-Bestndigkeit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 Stunden (3 Monate)	-
Wrmeleitfhigkeit (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Spezifische Wrmekapazitt	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 370 kg/m ³	ca. 23 lbfm/ft ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 16700	ca. 25 MNs/g
VOC	-	nicht relevant	-
Wassersule	ISO 811	> 250 cm	> 98 in

⁽¹⁾Die Daten der Alterungstests im Labor knnen weder die unvorhersehbare Zersetzung des Produkts noch die Belastungen, denen es whrend seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, bercksichtigen. Um den einwandfreien Zustand zu gewhrleisten, sollte die Exposition gegenber Witterungseinflssen auf der Baustelle vorsichtshalber auf maximal 2 Wochen begrenzt werden.

♻ Einstufung von Abfllen (2014/955/EU): 17 02 03.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
V110	VAPOR NET 110	-	1,5	50	75	5	164	807	36