

TRASPIR EVO 135

CE
EN 13859-1/2

MONOLITHISCHE DIFFUSIONSOFFENE BAHN

ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Der monolithische Aufbau der Bahn garantiert eine exzellente Haltbarkeit dank der verwendeten speziellen Polymere.

SICHERE ABDICHTUNG

Die TT-Ausführung bietet eine schnelle Verlegung und professionelle Abdichtung dank des integrierten Doppel-Tapes.

SCHLAGREGEN

Hoher Schutz gegen Schlagregen bei vorübergehender Exposition.



AUS
AS/NZS
4200.1
Class 4

USA
IRC
vp

D
ZVOH
USB-A
UDB-B

F
DTU 31.2
E1 Sd1 TR1
E450 Jf C2

I
UNI 11470
C/R2



EASY
USE



LIGHT



DURABILITY

ZUSAMMENSETZUNG

- ① obere Schicht: Vliesstoff aus PP
- ② Zwischenschicht: diffusionsoffene monolithische Folie
- ③ untere Schicht: Vliesstoff aus PP



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TEVO135	TRASPIR EVO 135	-	1,5	50	75	5	164	807	30
TTTEVO135	TRASPIR EVO 135 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	30



SICHER

Die monolithische Bahn schützt die Hülle und verbessert die Haltbarkeit der Materialien, indem sie die Bildung von Kondensat und Strömen in der Dämmschicht verhindert.

PREIS-LEISTUNG

Die monolithische Funktionsfolie und das reduzierte Flächengewicht ermöglichen die Herstellung eines ausgezeichneten Produkts mit niedrigen Kosten.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Stärke	EN 1849-2	0,45 mm	18 mil
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 1931	0,1 m	35 US Perm
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	200/160 N/50 mm	23/18 lbf/in
Dehnung MD/CD	EN 12311-1	90/90 %	-
Nagelreifestigkeit MD/CD	EN 12310-1	160/190 N	36/43 lbf
Wasserundurchlssigkeit	EN 1928	W1	-
Nach knstlicher Alterung:			
- Wasserundurchlssigkeit bei 100 °C	EN 1297/EN 1928	W1	-
- Hchstzugkraft MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	160/130 N/50 mm	18/15 lbf/in
- Dehnung	EN 1297/EN 12311-1	60/60 %	-
Brandverhalten	EN 13501-1	E	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Temperaturbestndigkeit	-	-40/100 °C	-40/212 °F
UV-Bestndigkeit ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	1000 Stunden (8 Monate)	-
Wrmeleitfhigkeit (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Spezifische Wrmekapazitt	-	1800 J/(kg·K)	-
Dichte	-	ca. 300 kg/m ³	ca. 19 lbf/ft ³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	-	ca. 220	ca. 0.5 MNs/g
VOC	-	nicht relevant	-

⁽¹⁾Die Daten der Alterungstests im Labor knnen weder die unvorhersehbare Zersetzung des Produkts noch die Belastungen, denen es whrend seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, bercksichtigen. Um den einwandfreien Zustand zu gewhrleisten, sollte die Exposition gegenber Witterungseinflssen auf der Baustelle vorsichtshalber auf maximal 8 Wochen begrenzt werden. Gem DTU 31.2 P1-2 (Frankreich) erlauben 1000 Stunden UV-Alterung eine maximale Exposition von 3 Monaten whrend der Bauphase.

 Einstufung von Abfllen (2014/955/EU): 17 02 03.

ZUGEHRIGE PRODUKTE



FLEXI BAND UV
Seite 80



CUTTER
Seite 394



ROLLER
Seite 393



MANICA FLEX
Seite 148



ZUVERLSSIGKEIT

Die monolithische Funktionsbahn gewhrleistet Diffusionsoffenheit dank einer chemischen Reaktion. Die durchgngige und homogene Schicht ist vollkommen wasser- und luftundurchlssig.