

MS SEAL



EN 15651-1

USZCZELNIACZ MS POLIMER O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA

Może być malowana farbami wodnymi powszechnie stosowanymi w budownictwie.

SKUTECZNOŚĆ

MS SEAL, czysty, jednoskładnikowy, o praktycznie zerowym skurczu i wysokiej elastyczności, stanowi alternatywę dla hermetycznego uszczelniania uszczelnień odstających, które są również narażone na ruch.



DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	USC units
Klasyfikacja	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Gęstość	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Trwałość	EN 15651	spełnia wymagania	-
Czas sieciowania powierzchniowego 20 °C/50% RH	-	ok. 20 min	-
Szybkość twardnienia 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 h
Odporność na wysoką temperaturę	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Temperatura nakładania (kartusz, otoczenie i podłoże)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Twardość Shore A	DIN 53505	25	-
Rozciąganie przy zerwaniu	ISO 8339	400%	-
Rozciąganie przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie	ISO 10590	brak uszkodzeń	-
Właściwości rozciągające pod wydużonym napięciem wstępny w -30°C	EN ISO 8340	brak uszkodzeń	-
Powrót sprężysty	ISO 7389	> 70%	-
Odporność na przesunięcie	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E	-
Emisja VOC	EN 16516	bardzo niska	-
Francuska klasyfikacja VOC	ISO 16000	A+	-
Temperatura składowania ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾ Uszczelniający niekonstrukcyjny do elementów fasadowych, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, również w obszarach o zimnym klimacie.

⁽²⁾ Przechowywać produkt w suchym, ostygniętym miejscu. Sprawdzić datę produkcji, podaną na kartuszu.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. EUH212 Uwaga! Podczas użytkowania mogą tworzyć się pyły niebezpieczne dla dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłów. EUH208 Zawiera CAS 1760-24-3 i CAS 2768-02-7. Może powodować reakcję alergiczną.

KODY I WYMIARY

KOD	zawartość [mL]	zawartość [US fl oz]	kolor	wersja	
MSSEALWHI600	600	20.29	biały	kartusz miękki	12
MSSEALGRE600	600	20.29	szary	kartusz miękki	12



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Doskonała odporność na starzenie i na promieniowanie UV. Sklasyfikowany jako uszczelniający niestrukturalny do elementów fasadowych, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, nawet w obszarach o zimnym klimacie (typu F-EXT-INT-CC) zgodnie z EN 15651-1.

BEZPIECZEŃSTWO

Jednoskładnikowy uszczelniający uniwersalny, idealny do klejenia i uszczelniania najbardziej popularnych materiałów budowlanych. Nadaje się również do uszczelniania ścian lub podłóg w pomieszczeniach do przetwarzania lub przygotowywania żywności.