

MS SEAL

NAGY RUGALMASSÁGÚ MS POLIMER TÖMÍTŐANYAG

FESTHETŐ

Az építőiparban elterjedt vízalapú festékekkel festhető.

HATÉKONY

Az MS SEAL tiszta, egykomponensű, szinte nulla zsugorodású és nagy rugalmasságú, alternatívát kínál a légtömörség garantálására a mozgásnak kitett hézagok látható tömítése esetén is.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Osztályozás	EN 15651-1	F-EXT/INT-CC ⁽¹⁾	-
Sűrűség	-	1,5 g/mL	12.5 lb/gal
Tartósság	EN 15651	átment	-
Térhálósodási idő 20 °C/50% RH	-	kb. 20 min	-
Szilárdulási sebesség 20 °C/50% RH	-	2,5 mm/24 h	0.1 in/24 óra
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+121 °F
Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó)	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Keménység Shore A	DIN 53505	25	-
Szakadási nyúlás	ISO 8339	400%	-
Szakító nyúlás vízbe merítést követően	ISO 10590	nincs szakadás	-
Szakító tulajdonságok hosszan tartó előfeszítés mellett -30 °C-on	EN ISO 8340	nincs szakadás	-
Rugalmas visszaalakulás	ISO 7389	> 70%	-
Kúszásállóság	ISO 7390	≤ 3 mm	≤ 0.12 in
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	nagyon alacsonyak	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Tárolási hőmérséklet ⁽²⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F

⁽¹⁾Nem szerkezeti felhasználásra szánt tömítő homlokzati elemekhez, kültéri és beltéri használatra, hideg éghajlaton is.

⁽²⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja. Ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Biztonsági adatlap igényelhető. EUH212 Figyelem! Használat közben veszélyes belélegezhető por képződhet. Kerülje a por belélegzését. EUH208 Tartalmaz: CAS 1760-24-3 és CAS 2768-02-7. Allergiás reakciót válthat ki.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	szín	változat	
MSSEALWHI600	600	20.29	fehér	puha patron	12
MSSEALGRE600	600	20.29	szürke	puha patron	12



TELJESÍTMÉNY

Kiválóan ellenáll az öregedésnek és az UV-sugárzásnak. Besorolása: nem szerkezeti felhasználásra szánt hézag-tömítő anyag homlokzati elemekhez, kültéri és beltéri alkalmazásra, hideg éghajlaton is (F-EXT-INT-CC típus) az EN 15651-1 szabvány szerint.

BIZTONSÁGOS

Univerzális egykomponensű tömítőanyag, ideális a legerjedtebb építőanyagok ragasztására és tömítésére. Alkalmas élelmiszerek feldolgozására vagy elkészítésére szolgáló helyiségek falainak vagy padlóinak tömítésére is.